

# RUSTIC

# FICHA TÉCNICA

## AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO

### PRODEX

CARA ALUMINIO + ESPUMA POLIETILENO  
+ CARA ACABADO MADERA RESISTENTE AL UV

Espuma de polietileno de celda cerrada, en un espesor de 6 mm, con una cara de aluminio y una cara de polietileno impreso con UV.



Prodex Rustic APM6 C



Prodex Rustic APM6 O

#### AISLANTE APM6 (CARA ALUMINIO + ESPUMA POLIETILENO + CARA ACABADO MADERA RESISTENTE AL UV)

##### MEDIDAS Y TOLERANCIAS DEL PRODUCTO ESTÁNDAR

ESPESOR:  $6 \pm 0.42$  (mm)

LARGO:  $10 \pm 30$  (cm)

ANCHO:  $1.22 \pm 0.01$  (m)

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
ESTRUCTURA DE CELDA ESPUMA	Cerrada	-
ANCHO EFECTIVO	1.22 m	-
PESO PROMEDIO POR M <sup>2</sup>	0,260 kg/m <sup>2</sup>	-
PERMEABILIDAD AL AGUA	Impermeable	Dir. UEAtc
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA	0.033 g/m <sup>2</sup> hkPa - 0.05 perms (gr/ft <sup>2</sup> *h*in.hg)	ASTM E 96/IRAM 1735
EMITANCIA	0.03	ASTM C-1371-98
RESISTENCIA A HONGOS	Resistente / No promueve crecimiento de hongos – moho	ASTM C 1338
RESISTENCIA A LA TENSIÓN (DM)	13.5 N/cm	ASTM D -638
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C / 80°C	ASTM C-1224



PRODEX, EMPRESA  
CON SISTEMA DE  
GESTIÓN CERTIFICADO



Número de certificación para:  
Costa Rica: RE-005/03/2004, SGA-003/01/2009 y CRISJO00064-1-10  
Panamá: RE-005/03/2004



Tel: (506) 2438-2322

Fax: (506) 2438-2341



ProdexCostaRica

www.prodexcr.com

**PRODEX**<sup>®</sup>  
LÍDERES EN AISLANTES TÉRMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN